



Drähte von ThyssenKrupp VDM. Elektronik.

Wire from ThyssenKrupp VDM. Electronics.




Ein Unternehmen
von ThyssenKrupp
Stainless

ThyssenKrupp VDM



ThyssenKrupp



Unsere Zielmärkte:
Elektronik, Elektroindustrie,
Automobilindustrie, Anlagenbau
(Schweißtechnik, Investitions-
und Konsumgüterindustrie)

Our target markets:
electronics, electrical industry,
automotive industry, industrial engineering
(welding engineering, capital
and consumer goods)

Inhalt.

Contents.

ThyssenKrupp VDM. Unternehmen Hochleistung.	2	ThyssenKrupp VDM. <i>A high-performance enterprise.</i>	2
ThyssenKrupp VDM auf einen Blick.	3	The company at a glance.	3
Geschäftsbereich Drähte. Kompetenz und Know-how in Hochleistungsdrähten.	4	Wire Division. <i>Competence and know-how in high- performance wire.</i>	5
Der Geschäftsbereich Drähte auf einen Blick.	6	The Wire Division at a glance.	6
Spezialdrähte für die Elektronik. Auf die Wünsche unserer Kunden abgestimmte Legierungen.	10	Special-purpose wire for electronics. <i>Alloys geared to our customers' requirements.</i>	11
Unser Leistungsspektrum auf einen Blick. Für die Elektronik.	12	Our supplies and services at a glance. <i>For electronics.</i>	13
Technische Lieferbedingungen. Lieferformen für Drähte und Flachdrähte.	14	Technical delivery conditions. <i>Product forms for wire and flat wire.</i>	14
Die Werkstoffe im Überblick. Von VDM Nickel 99.6 bis NIROSTA 4303.	16	The materials summarized. <i>From VDM Nickel 99.6 to NIROSTA 4303.</i>	17
Drähte aus Hochleistungswerkstoffen von ThyssenKrupp VDM.	18	Wire made of ThyssenKrupp VDM high-performance materials.	18
Normenvergleiche nach Werkstoff- Nummern und UNS Bezeichnungen.	26	Comparison of standards according to “Werkstoff-Nummern” and UNS designations.	26
ThyssenKrupp VDM Vertriebsbüros, Niederlassungen und Vertretungen.	28	ThyssenKrupp VDM sales offices, subsidiaries and representations.	28
Impressum.	32	Imprint.	32

ThyssenKrupp VDM. Unternehmen Hochleistung.

ThyssenKrupp VDM. A high-performance enterprise.



Grobdrähte werden im Werk Werdohl-Bärenstein auf modernen Tastrollen-Tänzer-Mehrfachtrockenziehmaschinen hergestellt.

Heavy-gauge wire is produced in the Werdohl-Bärenstein plant on modern multiple dry drawing machines equipped with dancer rolls.

Kerngeschäft: Hochleistungswerkstoffe.

ThyssenKrupp VDM GmbH ist ein Unternehmen der ThyssenKrupp Stainless GmbH. Das Unternehmen entwickelt seit vielen Jahrzehnten Hochleistungswerkstoffe für besonders anspruchsvolle Anwendungen und Verfahren. Hier zählt die ThyssenKrupp VDM heute mit zu den führenden Herstellern von Nickelbasislegierungen und hochlegierten Sonderwerkstoffen. Zum Produktionsprogramm gehören Bänder, Bleche, Stangen, Schmiedeteile, Drähte, Röhrenvormaterial und Produkte der Magnetkerntechnik.

Sitz des Unternehmens ist Werdohl, weitere Produktionsstätten befinden sich in Altena, Siegen, Unna und Werdohl-Bärenstein. In den USA ist ThyssenKrupp VDM durch Precision Rolled Products, Inc. vertreten, ein Unternehmen, das in den Werken Reno und Florham Park hochwarmfeste Werkstoffe für die Luftfahrtindustrie herstellt. Insgesamt arbeiten in den fünf Werken der ThyssenKrupp VDM mit ihrer weltweiten Vertriebsorganisation und den Werken der Precision Rolled Products, Inc. über 1900 Mitarbeiter. Für die optimale Zusammenarbeit mit den Kunden aus dem Anlagenbau, der Elektroindustrie, Elektronik und der Automobilindustrie hat ThyssenKrupp VDM weltweit ein Netz von Beratungs- und Vertriebsbüros, Vertriebsgesellschaften, qualifizierten Vertretungen und Vertragshändlern aufgebaut.

Core business: High-performance materials.

ThyssenKrupp VDM GmbH is a company of ThyssenKrupp Stainless GmbH. For many decades it has developed high-performance materials for especially demanding applications and processes. Today, ThyssenKrupp VDM is among the leading producers of nickel-base alloys and high-alloy special materials. The production programme includes strip, sheet, plate, rod, forgings, wire, materials for tube and pipe production, also magnetic core technology products.

The company is based in Werdohl and has further production facilities in Altena, Siegen, Unna and Werdohl-Bärenstein. It has a division in the U.S.A. named Precision Rolled Products, Inc., which produces high-temperature materials for the aviation industry at plants in Reno and Florham Park. The five ThyssenKrupp VDM plants with their world-wide sales organization and the plants of Precision Rolled Products together employ more than 1,900 people. To ensure optimal cooperation with customers in the industrial engineering, electrical and electronics sectors and automotive industry, ThyssenKrupp VDM has built up a network of advisory and sales offices, marketing companies, representatives and authorized stockholders and distributors.

Abstich aus dem
30-t-Lichtbogenofen
im Schmelzwerk Unna.
Hier wird das Vorma-
terial zur Weiterverar-
beitung in den Werken
Altena, Werdohl und
Werdohl-Bärenstein
erzeugt.

*Tapping from the
30-tonne electric arc
furnace at the Unna
melting plant. Here
the input material is
produced for further
treatment at the
plants in Altena, Wer-
dohl and Werdohl-
Bärenstein.*



Forschung und
Entwicklung ist bei der
ThyssenKrupp VDM ein
besonders wichtiger
Bestandteil der
Unternehmensstrategie.
Im Vordergrund stehen
die Entwicklung neuer
sowie die Optimierung
vorhandener Legierun-
gen.

*Research and
development is an
especially important
component of
ThyssenKrupp VDM's
corporate strategy.
In the forefront is the
development of new
alloys and the
optimization of
existing ones.*

ThyssenKrupp VDM auf einen Blick.

ThyssenKrupp VDM GmbH,
Hauptverwaltung Werdohl

Unsere Geschäftsbereiche

- Bänder, Werdohl
- Drähte, Werdohl-Bärenstein
- Bleche, Altena und Siegen
- Stangen und Schmiedeteile, Altena
Precision Rolled Products, Inc.,
Florham Park, N.J. und Reno, Nevada/USA
- Schmelzen und Gießen, Unna
- Halbzeuge und Systemtechnik, Frankfurt

liefern Werkstoffe und Produkte

- Hochleistungswerkstoffe
Nickel- und Kobaltbasiswerkstoffe
Sonderwerkstoffe
- Produkte der Magnetkerntechnik

für die Märkte von morgen.

Unsere Ziele sind

- Konsequente Umsetzung der Kundenanforderungen in Produkte und Anwendungen
- Ausbau der Marktführerschaft in Europa
- Weiterer Ausbau der weltweit führenden Position unter den Produzenten von Nickelbasiswerkstoffen

The company at a glance.

ThyssenKrupp VDM GmbH,
Head office Werdohl

Our divisions

- Strip, Werdohl
- Wire, Werdohl-Bärenstein
- Plate and Sheet, Altena and Siegen
- Bar and Forgings, Altena
Precision Rolled Products, Inc.,
Florham Park, N.J. and Reno, Nevada/USA
- Melting and Casting, Unna
- Semis and Systems, Frankfurt

supply alloys and products

- High-performance materials
Nickel- and cobalt-base materials
Specialty alloys
- Magnetic core technology products

for the markets of tomorrow.

Our goals are

- Rigorous translation of customers' requirements into products and applications
- Improvement of our leadership on the European market
- A further improvement of our leading position worldwide among the producers of nickel-base alloys

Geschäftsbereich Drähte.

Kompetenz und Know-how in Hochleistungsdrähten.

Produkte, Zielmärkte, Fertigungs-Know-how, Qualitätssicherung und Kundenservice.

Das Werk Werdohl-Bärenstein ist mit großem Investitionsaufwand zu einem leistungsfähigen und modernen Spezialbetrieb für Drahtprodukte ausgebaut worden. Mehr als 5500 t Walz-, Grob-, Fein- und Flachdrähte, Heizelemente und Stäbe werden hier jährlich hergestellt: vornehmlich aus Nickelbasislegierungen, hochlegierten Sonderedelstählen und RSH-Güten. Für die Elektroindustrie und Elektronik, die Automobilindustrie und den Anlagenbau - hier vor allem in den Bereichen Energie- und Umwelttechnik, Chemie und Petrochemie, Offshoretechnik sowie im Ofenbau. Auf diesen Märkten hat sich ThyssenKrupp VDM als Werkstoffpartner für innovative technologische Lösungen einen guten Namen gemacht.

Drähte der ThyssenKrupp VDM werden besonders strengen Qualitätskontrollen unterzogen. Schon sehr früh haben wir Qualitätssicherung als oberstes Prinzip festgeschrieben und zu einem Qualitätsmanagementsystem mit fertigungsbegleitenden Prüfungen weiterentwickelt. Damit eng verknüpft sind unsere kontinuierlichen Verbesserungsprozesse, die der Optimierung aller Betriebsprozesse dient. Unsere Kunden werden davon durch noch zuverlässige und schnellere Belieferung profitieren. Und durch Aufrechterhaltung unseres hohen Qualitätsstandards, der in zahlreichen nationalen und internationalen Zertifizierungen zum Ausdruck kommt. ThyssenKrupp VDM und der Geschäftsbereich Drähte sind für die Aufgaben der Zukunft gut gerüstet.

Engagierte und motivierte Mitarbeiter tragen zur Kundenzufriedenheit und damit auch zum Erfolg des Unternehmens entscheidend bei.

Committed, motivated employees are crucially important to customer satisfaction and hence to the success of the company.





Wire Division. Competence and know-how in high-performance wire.

Products, target markets, manufacturing know-how, quality assurance and customer service.

Our Werdohl-Bärenstein plant has been developed through major capital expenditure into a modern, efficient specialist wire manufacturing facility. Approximately 5,500 tonnes/year of wire rod, fine- and heavy-gauge wire, flat wire, heating elements and rods are produced here, mainly from nickel-base alloys, high-alloy special stainless steels and stainless, acid- and heat-resistant steels. The products are used in the electrical and electronics industries, the automotive industry and in industrial engineering - in the latter case, chiefly in the fields of energy and environmental technology, chemicals/petrochemicals, offshore engineering and furnace construction. In these markets ThyssenKrupp VDM has won a good reputation as a supplier of materials for innovative technological solutions.

Wire from ThyssenKrupp VDM is subjected to extremely stringent quality controls. Long ago we established quality assurance as an overriding principle and developed it into a quality management system with in-process tests and inspections. Closely linked to this are our continuous improvement processes, the purpose of which is to optimize all our internal processes. Our customers will benefit through even faster and more reliable deliveries - and through the maintenance of our high standard of quality, which is reflected in the many national and international certifications which we have been awarded. As a result, ThyssenKrupp VDM and its Wire Division are fully equipped for the challenges of the future.

Werk Werdohl-Bärenstein.

Werdohl-Bärenstein plant.

Der Geschäftsbereich Drähte auf einen Blick. *The Wire Division at a glance.*

Unsere Werkstoffe

- Korrosionsbeständige, hitzebeständige und hochwarmfeste Nickelbasislegierungen und Sonderedelstähle
- Zündkerzenlegierungen
- Heizleiter- und Widerstandslegierungen
- Ausdehnungs- und Glaseinschmelzlegierungen
- Weichmagnetische Legierungen
- Schweißzusätze

und Produkte

- Walzdrähte von 5,50 - 16,00 mm Durchmesser
- Grobdrähte von 1,50 - 12,00 mm Durchmesser
- Feindrähte von 0,01 - 1,50 mm Durchmesser
- Flachdrähte
von 0,04 - 2,50 mm x 0,20 - 9,00 mm
- Stangen, Stäbe
- Heizwendel

in verschiedenen Aufmachungen

- Ringe, Kronenstücke, Behälter und Spulen
nach Norm, Sonderspulen

sind abgestimmt auf die Zielmärkte

Elektroindustrie

Heizleiter- und Widerstandsdrähte, Heizelemente, Anfahr- und Bremswiderstände, Elektroden aus Nickelgewebe, Stromzuführungsstifte, Kontaktstifte

Elektronik

Kontaktstifte für Glaseinschmelzungen, Röhrenstifte, Anodenknöpfe

Automobilindustrie

Flach- und Runddrähte für Zündkerzen, Feindrähte für Gestricke und Gewebe (Abgaskatalysatoren und Airbags)

Anlagenbau (einschl. Investitions- und Konsumgüterindustrie)

Kerndrähte für Schweiß-Stabelektroden, Meterstäbe für das WIG-Schweißen, Drahtelektroden für das MIG-Schweißen, Ofen-Förderbänder, Filtergewebe und -gestricke, Befestigungselemente, Wirelines für die Tiefbohrtechnik, Drähte für Konsum- und Verbrauchsgüter

und erfüllen weltweit die Wünsche unserer Kunden.

Our materials

- Corrosion-resistant, heat-resistant and high-temperature nickel-base alloys and special stainless steels
- Spark plug alloys
- Electrical resistance alloys
- Controlled-expansion and glass sealing alloys
- Soft magnetic alloys
- Welding filler metals

and products

- Wire rod, dia. 5.50 - 16.00 mm
- Heavy-gauge wire, dia. 1.50 - 12.00 mm
- Fine-gauge wire, dia. 0.01 - 1.50 mm
- Flat wire,
0.04 - 2.50 mm x 0.20 - 9.00 mm
- Rods
- Heating spirals

in various delivery forms

- Coils, carriers, standard drums and spools, special spools

are geared to the target markets

Electrical industry

Electrical resistance wire, heating elements, starting and braking resistors, nickel mesh electrodes, lead-in pins, contact pins

Electronics

Contact pins for glass sealing applications, picture tube pins, anode buttons

Automotive industry

Flat and round wire for spark plugs, fine wire for knitted and woven wire mesh (exhaust gas catalytic converters and airbags)

Industrial engineering (including capital and consumer goods)

Core wire for stick welding electrodes, cut-to-length rods for GTA welding, wire electrodes for GMA welding, conveyor belts for furnaces, woven and knitted wire mesh for filters, fasteners, wirelines for deep-well drilling, wire for capital and consumer goods

and satisfy our customers' requirements throughout the world.

Unser Fertigungs-Know-how

- Vormaterialherstellung im eigenen Schmelzwerk mit Lichtbogen-, Induktions- und Vakuum-Induktionsöfen, Vakuumbehandlungs- (VOD, VLF) und Umschmelzanlagen (ESU, VAR); Blockwalzen an Knüppel, Drahtwalzung
- Wärmebehandlung des Walzdrahtes (Lösungs-, Rekristallisations-, Anlassglühung; offen, unter Vakuum oder Schutzgas, in Topf- und Haubenöfen)
- Oberflächenbehandlung durch Salzbad/Beizen, Schälen, Schleifen, Beschichten
- Schlupf- und torsionsfreies Vor- und Fertigziehen auf Hochleistungs-Trockenziehmaschinen
- Hochmoderne Linienzug-Anlage
- D-Öfen mit "Inline" Durchlaufreinigen, -glühen, -beschichten, -ziehen
- Richten und Abteilen
- Flachwalzen
- Vor- und Fertigziehen auf 21fach-Naßziehmaschinen
- Feindraht D-Öfen mit "Inline" Durchlaufreinigen und -glühen, Gleitmittelauftragung, Nachziehen

in Verbindung mit unserem Qualitätsmanagement

ISO/TS 16949 einschließlich ISO 9001
Zulassungen VdTÜV nach Merkblatt 1153
und KTA 1408, CAA, MOD
ASME Boiler and Pressure Vessel Code

Our manufacturing know-how

- Production of the starting material in our own melting plant equipped with electric arc, induction and VIM furnaces, vacuum treatment (VOD, VLF) and remelting plants (ESR, VAR); rolling of ingots into billets, rolling of wire rod
- Heat treatment of the wire rod (solution and recrystallization annealing, tempering; exposed, under vacuum or gas-shielded, in batch and bell-type furnaces)
- Surface treatment in a salt bath/by pickling, peeling, grinding, coating
- Non-slip, torsionless initial and final drawing on heavy-duty dry drawing machines
- Ultra-modern inline drawing technology
- Continuous furnaces with inline continuous cleaning, annealing, coating and drawing
- Straightening and cutting to length
- Flat rolling
- Initial and final drawing on 21-die wet drawing machines
- Continuous furnaces for fine-gauge wire with inline continuous cleaning, annealing, coating and redrawing

in conjunction with our Quality Management System

ISO/TS 16949 including ISO 9001
Approvals: VdTÜV to Data Sheet 1153
and KTA 1408, CAA, MOD
ASME Boiler and Pressure Vessel Code



Blick in den Linienzug. Oben wird der Draht gereinigt, ge-glüht und beschichtet. Ohne Unterbrechung läuft er eine Etage tiefer und wird hier kontinuierlich verteilt – entweder in den Trocken- oder in den Naßzug.

A view of the drawing line. Immediately after cleaning, annealing and coating at the upper level, the wire is led downwards for continuous feed to either the dry or wet drawing process.

dem integrierten Qualitätssicherungssystem

- In die Fertigung integrierte und vernetzte Prüfplätze für die Kontrolle, Dokumentation und statistische Auswertung mechanischer und physikalischer Kennwerte, zum Wiegen, Etikettieren und Erstellen von Packlisten mit Ist-Abmessungen, Widerstandswerten und Kontroll-Nummern
- Werkszeugnisserstellung über das moderne Produktionsplanungs- und Steuerungssystem (PPS) in Verbindung mit der Lieferscheinerstellung
- Metallografisches Labor
- Kontinuierliche und statistische Prozesslenkung und Qualitätsüberwachung für Anlagen, Zwischen- und Endprodukte

und dem modernen PPS-System

- Produktionskapazitätsplanung und Anlagensteuerung
- Disposition und Lagerwirtschaft
- Auftragsverwaltung, Fertigungsplanung und Chargenverfolgung

garantieren eine Performance mit hoher Liefertermintreue bei kurzen Lieferzeiten und exzellenter Produktqualität.

Die Forschungs- und Entwicklungslabors


- Korrosionslabor, Hochtemperaturlabor, Schweißlabor, Metallografisches Labor mit Rasterelektronen-Mikroskopie
- Technikum mit Versuchsanlagen

und unser Kundenservice

- Individuelle und maßgeschneiderte Werkstofflösungen und Aufmachungen
- Verfahrensentwicklung und Prozesssicherung für spezifische Qualitätserwartungen
- Anwendungstechnische Beratung vor Ort
- Kurzfristige Lieferungen von Kleinmengen über das neue Draht Service Center
- Weltweite Vertriebsorganisation
- Präsenz auf Messen, Symposien und Fachveranstaltungen
- Bereitstellung von Fachbroschüren, Fachbüchern, Datenblättern, Sicherheitsdatenblättern, Kundenzeitschrift

ermöglichen maßgeschneiderte Werkstoff- und Produktlösungen.





our integrated Quality Assurance System

- Testing facilities integrated into the manufacturing process and networked for verification, documentation and statistical analysis of mechanical and physical parameters for weighing, labelling and issuing of packaging lists, with actual dimensions, resistance values and inspection no.
- Issuing of test reports by means of the modern Production Planning and Control System (PPS) in conjunction with issuing of delivery notes
- Metallography laboratory
- Continuous and statistical process control and quality monitoring for equipment, intermediate products and end products

and our modern PPS System

- Production capacity planning and control of production equipment capacity
- Stock control
- Order processing, production planning and heat tracking

guarantee a performance with high delivery reliability, short delivery times and excellent product quality.

Our research and development laboratories

- Corrosion laboratory, high-temperature laboratory, welding laboratory, metallography laboratory with scanning electron microscopy
- Technical laboratory with experimental facilities

and our customer services

- Tailor-made individual materials solutions and delivery forms
- Process development and optimization for specific quality requirements
- On-site application engineering advice
- Just-in-time delivery of small quantities via our new Wire Service Center
- Worldwide sales and marketing organization
- Participation in trade fairs, symposia and conventions
- Supply of technical literature, textbooks, data sheets, safety data sheets and our customer magazine

enable tailor-made solutions for materials and products.

Der neue Linienzug.

The new drawing line.

Spezialdrähte für die Elektronik.

Auf die Wünsche unserer Kunden abgestimmte Legierungen.



Glasdurchführungsdrähte aus Nickel-Eisen-Kobalt-Legierungen werden für Hybridgehäuse, Transistoren und Quarzhalter benötigt.



Seal wires in nickel-iron-cobalt alloys are required for hybrid casings, transistors and crystal holders.

Kristallhalter mit Durchführungen aus Pernifer 2918.

Crystal holders with leads in Pernifer 2918.

Auf die Wünsche unserer Kunden abgestimmte Legierungen.

In nahezu allen Bereichen des privaten und beruflichen Lebens spielen elektronische Bauteile eine wichtige Rolle, so im Unterhaltungsbereich (TV-Geräte, Videospiele), in der Telekommunikation (Mobil-Telefone und deren Übertragungssysteme, Computersysteme, Internet) oder in der Verkehrstechnik (elektronische Motorregelungen und andere KFZ-Komponenten). Den elektronischen Bauteilen ist oftmals eines gemeinsam: Es handelt sich um hermetisch gekapselte Elemente, denen über Kontaktstifte – sogenannte Pins, die aus Draht abgeteilt werden – Energie zugeführt werden muss. Dabei dürfen keine Undichtigkeiten entstehen, durch die Umwelteinflüsse das Bauteil zerstören oder in seiner Funktion beeinträchtigen können. Die geforderte Dichtigkeit wird durch das Einschmelzen der Drähte in Glas gewährleistet. Entweder besteht das Bauteil selbst aus Glas oder die Drähte werden in Bohrungen metallischer Gehäuse mit Glas eingeschmolzen. Außerordentlich wichtig ist dabei die Anpassung der metallischen Drähte an das thermische Ausdehnungsverhalten verschiedener Glassorten zur Aufrechterhaltung der Dichtigkeit. Die von ThyssenKrupp VDM hergestellten Drähte aus Nickel-Eisen Legierungen (Pernifer

2918, Pernifer 40, Pernifer 42, Pernifer 50 und Pernifer 51) sind in ihrem thermischen Ausdehnungsverhalten auf verschiedene Glassorten abgestimmt. Außerdem gewährleisten sie eine gute Oberflächenverbindung von Glas und Metall.

Obwohl flache Flüssigkristall-Bildschirme (LCDs) auf dem Vormarsch sind, wird in näherer Zukunft weiterhin die Braunsche Röhre zentraler Teil der meisten Monitore und TV-Geräte bleiben. Auch hier sind Stromzuführungen erforderlich, die die Kriterien der gasdichten (in diesem Fall vakuumdichten) Ankopplung zwischen dem Glas der Bildröhre und den metallischen Kontaktstiften, den sogenannten Pins, erfüllen. Hierfür kommen VDM-Nickel-Drähte für Pins zum Einsatz, deren geforderte Eigenschaften u. a. durch die Einstellung spezieller Kohlenstoffgehalte angepaßt werden (Ni 99.6, Ni 99.6 Rö C2, Ni 99.6 Rö C5).

Zum Betrieb und zur Kopplung von Datennetzen in der Telekommunikation sind Sender- und Empfangsmodule, Verstärker sowie Bauteile zur Umwandlung von Licht in Stromimpulse und umgekehrt erforderlich. Zum Schutz dieser hochempfindlichen Bauteile wurden spezielle Gehäuse entwickelt (Electronic Packaging). Die Strom-

zuführung wird hier ebenfalls mit Pins realisiert, die in Gehäusebohrungen gasdicht mit Glas eingeschmolzen werden. Für diese Anwendungen haben sich insbesondere die Legierungen Pernifer 50 und Pernifer 2918, ein Werkstoff mit 29 % Nickel, 18 % Kobalt und 53 % Eisen bewährt.

In Handys, Pagern, Modems, Fax-Geräten, Satellitenanlagen, Netzwerken und Computern erzeugen Schwingquarze und Oszillatoren die exakte Frequenz, mit der das jeweilige Gerät arbeitet. Für die Anschlüsse und Fixierung des Kristalls werden auch hier Pins aus Pernifer 2918 eingesetzt, die durch Glas gegenüber der metallischen Grundplatte isoliert und nach außen hermetisch abgeschirmt werden.

Weitere Elektronik-Anwendungsgebiete für Drähte aus VDM-Legierungen sind Reed Relais (Pernifer 50, Pernifer 51), Transistorhalter (Pernifer 2918) sowie Kerndraht für Dumet-Draht, ein Verbunddraht aus Pernifer 42 und Kupfer.

Neben Runddrähten finden auch Flachdrähte aus Edelstahl Anwendung in der Braunschen Röhre, z. B. ein Flachdraht der Abmessung 1,0 x 0,1 mm aus NIROSTA 4301.

Special-purpose wire for electronics.

Alloys geared to our customers' requirements.



Flachdrähte aus Sonderlegierungen werden für Einbauteile in Elektronenröhren eingesetzt.

Flat wire made of special-purpose alloy is used for inner parts of electron tubes.



Magnifer 50 nMg ist bevorzugter Werkstoff für Sicherheitsventile in Gasheizungen.

Magnifer 50 nMg is the preferred material for safety valves in gas-fired heating systems.

Alloys geared to our customers' requirements.

Electronic components play an important role in virtually every area of our private and working lives: for instance, in entertainment (TV sets, video games), telecommunications (mobile phones and their transmission systems, computer systems, the internet) or automotive technology (electronic engine control systems and other automobile components). These electronic components often have one thing in common: they are hermetically sealed elements which have to be supplied with energy via contact pins, which are cut from wire. It is essential that no leaks develop via which environmental influences could destroy the component or impair its operation. The required freedom from leaks is ensured by sealing the wires in glass. Either the component itself is made of glass, or the wires are sealed with glass in holes bored in metal housings. An extremely important consideration here is the need to match the metal wires to the thermal expansion behaviour of various types of glass in order to keep the component hermetically sealed. The wires which are made by ThyssenKrupp VDM from nickel-iron alloys (Pernifer 2918, Pernifer 40, Pernifer 42, Pernifer 50 and Pernifer 51) have a thermal expansion

behaviour which is geared to various types of glass. Also, they ensure a high-quality surface bond between the glass and the metal.

Although flat LCD screens are becoming increasingly popular, in the immediate future the Braun tube will continue to be the chief component of most monitors and TV sets. Here again, current lead-ins are required which satisfy the criteria for the gas-tight (in this case vacuum-tight) bond between the glass of the picture tube and the metal contact pins. VDM nickel wires for pins, the required properties of which are adapted inter alia by adjusting the carbon content to specific values, are used for this purpose (Ni 99.6, Ni 99.6 Rö C2, Ni 99.6 Rö C5).

The operation and interconnection of data networks in telecommunications require transmitting and receiving modules, boosters and components for converting pulses of light into current pulses and vice versa. Special housings have been developed ("electronic packaging") to protect these extremely sensitive components. Here too, the current is fed in via pins, which are given a gas-tight seal with glass in holes bored in the housings. For these applications, the alloys Pernifer 50 and

Pernifer 2918, a material containing 29% nickel, 18% cobalt and 53% iron, have proved particularly successful.

In mobile phones, pagers, modems, fax machines, satellite systems, networks and computers, crystals and oscillators generate the exact frequency required for the operation of the device in question. Here again, the connections and the fixing of the crystal are achieved with pins made of Pernifer 2918 which are insulated from the metal base plate and hermetically sealed against external influences by means of glass.

Further applications for wire made of VDM alloys in electronics are reed relays (Pernifer 50, Pernifer 51), transistor headers (Pernifer 2918) and core wire for Dumet wire, a composite wire consisting of Pernifer 42 and copper.

Besides round wire, flat stainless steel wire is also used in Braun tubes, e.g. a 1.0 x 0.1 mm flat wire made of NIROSTA 4301.

Unser Leistungsspektrum auf einen Blick.

Für die Elektronik.



Spuler mit Lasersteuerung.



Durchlauf Reinigungs- und Entfettungsanlage.

Continuous cleaning and degreasing line.

Unsere Werkstoffe

- Nickelbasislegierungen als Einbauteile für Elektronenröhren
- Ausdehnungs- und Glaseinschmelzlegierungen mit auf die Gläser und Einsatztemperaturen abgestimmten Ausdehnungskoeffizienten: Pernifer
- Weichmagnetische Werkstoffe für die Sensor- und Glastechnik: Magnifer

und Produkte

- Runddrähte von 0,01 bis 12,00 mm Durchmesser
- Flachdrähte in Dicken von 0,04 bis 2,50 mm und Breiten von 0,20 bis 9,00 mm

in unterschiedlichen Aufmachungen

- Ringe, Kronenstöcke, Behälter und Spulen nach Norm, Sonderspulen

erfüllen die hohen Qualitätsanforderungen

- Enge Toleranzbereiche in den Legierungselementen und in den Abmessungen
- Saubere, Calcium- und fehlerfreie Oberflächen, geeignet für Oberflächenveredelungsverfahren und Glaseinschmelzen, u. a. durch Schälen und Schleifen des Vormaterials

unserer Kunden weltweit.

Unsere Service-Leistungen

- Beratung in Werkstoffauswahl und Anwendungstechnik
- Packlisten mit Einzelgewichten, Abmessungen, Charge, Kontroll-Nr.
- Ermittlung von physikalischen Werten nach Kundenspezifikation


und unser Werkstoff-Entwicklungspotential

- Neu- und Weiterentwicklung von Werkstoffen und Werkstoffkonzepten in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden
- Entwicklung von Legierungsvarianten innerhalb vorgegebener Normen für besondere Anwendungen
- Verfahrensentwicklung zur Einstellung der Qualitätsparameter

ergänzen die Position der ThyssenKrupp VDM als kompetenter Partner der Elektronik.

Our supplies and services at a glance.

For electronics.



Flachdrahtumspulung auf Monoreels.

Spooling of flat wire onto monoreels.



Für höchste Oberflächenanforderungen: schlupf- und torsionsfreies Ziehen von Drähten auf Spezialmaschinen.

For superior surfaces: non-slip, torsionless drawing of wire on special machines.

Our materials

- Nickel-base alloys in the form of inner parts for electron tubes
- Controlled expansion and glass sealing alloys with coefficients of expansion which are geared to the types of glass and the service temperatures: Pernifer
- Soft magnetic materials for sensor and glass technology: Magnifer

and products

- Round wire, dia. 0.01 to 12.00 mm
- Flat wire in thicknesses from 0.04 to 2.50 mm and widths from 0.20 to 9.00 mm

in various forms

- Coils, carriers, containers, standard and special spools

meet the highest quality demands

- Close tolerances on chemical analysis and dimensions
- Clean, Ca-free and flawless surfaces, suitable for glass-sealing applications and surface treatment, e.g. by peeling and grinding the starting materials

of our customers throughout the world.

Our services

- Advice on materials selection and application technology
- Packing lists with unit weights, dimensions, heat and inspection numbers
- Verification of physical properties to customer specifications

and our materials development expertise

- Development and further development of materials and material concepts in close cooperation with the customer
- Development of alloy variants within specified standards for special applications
- Process development in line with specified quality parameters

round off ThyssenKrupp VDM's position as a competent partner for electronics.

Technische Lieferbedingungen.

Lieferformen für Drähte und Flachdrähte.

Technical delivery conditions.


Product forms for wire and flat wire.

Drähte

Drähte < 1,50 mm Durchmesser werden auf Wunsch auf Spulen oder in Behältern in einer Aderlänge geliefert.

Kunststoffspulen


mit zylindrischem Kern nach IEC 264-2-2
(DIN 46399)



Spulengröße Spool size	Drahtdicken Wire gauge mm	Drahtmenge Net weight kg	Maße Measurements mm				
			d ₁	d ₂	d ₃	L ₁	L ₂
K 63	≤ 0.10	0.30	63	40	11	63	49
K 80	≤ 0.16	0.80	80	50	16	80	64
K 100	≥ 0.16 – 0.40	1.50	100	63	16	100	80
K 125	≥ 0.30 – 0.80	3.50	125	80	16	125	100
K 160	≥ 0.40 – 1.00	7.00	160	100	22	160	128
K 200	≥ 0.40 – 1.20	14.00	200	125	22	200	160
K 250	≥ 0.40 – 1.50	24.00	250	160	22	200	160
K 355	≥ 0.40 – 1.50	40.00	355	224	36	200	160

Kunststoffspulen

mit konischen Flanschen nach IEC 264-5-1




Spulengröße Spool size	Drahtdicken Wire gauge mm	Drahtmenge Net weight kg	Maße Measurements mm				
			d ₁	d ₂	d ₃	L ₁	L ₂
HKV 100	> 0.15 – 0.50	1.20	100	56	16	100	49
HKV 125	≥ 0.30 – 0.80	2.50	125	71	16	125	65
HKV 160	≥ 0.40 – 1.00	6.00	160	90	22	160	85
HKV 200	≥ 0.40 – 1.50	11.00	200	112	22	200	106
HKV 250	≥ 0.40 – 1.50	25.00	250	140	22	250	133

Flachdrähte

Flachdrähte werden vornehmlich auf Spulen (IEC 264-2-2) 100 und 125 geliefert. Andere Spulengrößen auf Anfrage.

Behälter (DIN 46396)



Behälter Nr. Pail pack	Drahtdicken Wire gauge mm	Drahtmenge Net weight kg	Maße Measurements mm		
			d ₁	d ₂	h ₃
1	≥ 0.40 – 0.60	50	500	315	280
2	≥ 0.40 – 1.50	80	500	315	400
3	≥ 0.80 – 1.50	250	500	315	800

Flat wire

Flat wire is mainly supplied on (IEC 264-2-2) 100 and 125 spools. Other spool sizes on request.

Pail packs (DIN 46396)

Für den wassergeschützten Transport nach Übersee können Drähte mit erhöhter Korrosionsanfälligkeit in Kunststoffbehältern mit folgenden Abmessungen geliefert werden:

Außendurchmesser	500 mm
Innendurchmesser	300 mm
Höhe	250 mm
Drahtdicke	$\geq 0,40 - 1,20$ mm
Drahtmenge	40 kg

For watertight overseas shipment, wire with high susceptibility to corrosion can be supplied in plastic pail packs with the following dimensions:

Outside diameter	500 mm
Inside diameter	300 mm
Height	250 mm
Wire gauges	$\geq 0,40 - 1,20$ mm
Net weight	40 kg

Für die Lieferung von Reinnickeldrähten hat sich ein Spezialbehälter mit folgenden Abmessungen bewährt:

Außendurchmesser	315 mm
Inside diameter	200 mm
Height	355 mm
Wire gauges	$\geq 0,40 - 1,20$ mm
Net weight	30 kg

For delivery of pure nickel wire, a special pail pack with the following dimensions has proved successful:

Outside diameter	315 mm
Inside diameter	200 mm
Height	355 mm
Wire gauges	$\geq 0,40 - 1,20$ mm
Net weight	30 kg

Ringe

Drähte > 1,50 mm Durchmesser werden in Ringen mit einem Innendurchmesser von 400 – 500 mm geliefert.

Coils

Wire > 1.50 mm diameter is supplied in coils with an inside diameter of 400 – 500 mm.

Darüber hinaus sind unsere Drähte auf Anfrage auch auf Kronenstöcken, Langkernspulen und Sonderspulen lieferbar.

Our wire can also be supplied on carriers and special spools on request.



Die Werkstoffe im Überblick.

Von VDM Nickel 99.6 bis NIROSTA 4303.

Hinweise

Die folgenden Tabellen wurden zusammengestellt, um für spezifische Anwendungen in der Elektronik den jeweils am besten geeigneten Werkstoff auszuwählen.

Spezifikationen und Bezeichnungen

Die Werkstoffe sind gemäß den angegebenen Normen lieferbar. In Klammern aufgeführte Normen bedeuten, dass die Norm nur bedingt gilt oder die Daten nicht in allen Punkten mit der entsprechenden Norm identisch sind. Bei Auftragserteilung werden vom Kunden vorgeschriebene Normen (DIN, ASTM, BS ...) und Spezifikationen nach unserer Anerkennung Gegenstand des Vertrages.

Chemische Zusammensetzung

Wenn in der Analyse ein Element als „Rest“ angegeben ist, so bedeutet dies lediglich, dass es als Basiselement vorherrscht. Geringfügige Mengen anderer Elemente können ebenfalls vorliegen.

Mechanische Eigenschaften

Die angegebenen mechanischen Eigenschaften sind typische Werte, sofern sie nicht ausdrücklich als Mindestwerte („min.“) bezeichnet sind. In Klammern aufgeführte Werte dienen nur zur Orientierung.

Darüber hinaus gelten die mechanischen Werte für Drähte im mittleren Abmessungsbereich im geglühten Zustand. Für Drähte in dünneren und dickeren Abmessungsbereichen können veränderte Werte vorliegen. Durch Kaltverfestigung sind höhere Werte einstellbar.

Notes for use

The following tables have been compiled to assist in selecting the most suitable material for specific applications in electronics.

Specifications and designations

The materials are available in conformity with the standards indicated. Standards in brackets indicate that the standard is only valid in part or the ThyssenKrupp VDM data deviate from those specified in the standard. When placing an order, standards (DIN, ASTM, BS, etc.) stipulated by the customer will form the basis of the contract following our approval.

Chemical composition

When an element is reported as the “balance” of a composition, this only means that this element predominates; other elements may be present in minimal amounts.

Mechanical properties

The stated mechanical properties are typical values, except those reported as minimum (“min.”). Figures in brackets are only given as a guide.

The mechanical data are also valid for medium-gauge wire in the annealed condition. Different values may apply to wire of thinner and heavier gauges. Strain hardening enables higher values to be obtained.

The materials summarized.
From VDM Nickel 99.6 to NIROSTA 4303.

ThyssenKrupp VDM Bezeichnung ThyssenKrupp VDM designation	Legierung Alloy	Werkstoff- Nummer	UNS Bezeichnung UNS designation	Seite Page
Nickelbasislegierungen Nickel-base alloys				
VDM Nickel 99.6	(205)	2.4060	(N02205)	18
Nickel 99.6 Rö C2	205	(2.4060)	–	18
Nickel 99.6 Rö C5	–	(2.4060)	–	19
VDM LC-Nickel 99.6	205	2.4061	N02205	19
VDM Nickel 99.0 Mn Rö	–	2.4106	–	19
Nickel-Kupfer-Legierung Nickel-copper alloy				
Nicorros	400	2.4360	N04400	20
Ausdehnungs- und Glaseinschmelzlegierungen Controlled expansion and glass sealing alloys				
Pernifer 2918	–	1.3981	K94610	21
Pernifer 2918 MS So	–	(1.3981)	–	21
Pernifer 36	36	1.3912	K93600	22
Pernifer 40	42	(1.3917)	K94000	22
Pernifer 42	–	1.3917	K94100	23
Pernifer 50	52	2.4478	N14052	23
Pernifer 51	51	2.4475	–	23
Weichmagnetische Legierungen Soft-magnetic alloys				
Magnifer 36	–	1.3910	–	24
Magnifer 50 nMg	–	(1.3922)	–	24
Sonderedelstähle Special stainless steels				
Cronifer 1809	304/304 L	1.4301/1.4306	–	25
NIROSTA 4303	305	1.4303	S30500	25

Nickelbasislegierungen. Nickel-base alloys.

ThyssenKrupp VDM Legierung Alloy		VDM Nickel 99.6 (205)	Nickel 99.6 Rö C2 205		
Bezeichnung und Normen		Designation and standards			
D	Werkstoff-Nr.	<i>Designation</i>			
	Kurzzeichen				
	ISO				
F	AFNOR				
UK	BS Bezeichnung	BS designation			
USA	UNS Bezeichnung	UNS designation			
	ASTM				
	AMS				
Chemische Zusammensetzung		Chemical composition %			
Nickel	Nickel				
Chrom	Chromium				
Eisen	Iron				
Kohlenstoff	Carbon				
Mangan	Manganese				
Silizium	Silicon				
Kupfer	Copper				
Molybdän	Molybdenum				
Kobalt	Cobalt				
Aluminium	Aluminium				
Titan	Titanium				
Niob	Niobium				
Sonstiges	Others				
Mechanische Eigenschaften		Mechanical properties			
<i>bei Raumtemperatur</i>		<i>at room temperature</i>			
Dehngrenze, Rp 0,2 %	N/mm ²	0.2 % yield strength	ksi		
Zugfestigkeit, Rm	N/mm ²	Tensile strength	ksi		
Bruchdehnung, A ₅		Elongation, A ₅	%		
Physikalische Eigenschaften		Physical properties			
<i>bei Raumtemperatur</i>		<i>at room temperature</i>			
Dichte	Density	g/cm ³			
Wärmeleitfähigkeit	Thermal conductivity	W/mK			
Elastizitätsmodul	Modulus of elasticity	kN/mm ²			
Spezifischer elektrischer Widerstand	Electrical resistivity	Ω mm ² /m			
Physikalische Eigenschaften		Physical properties			
Spezifische Wärme	Specific heat	J/kg K bei/at 20 °C			
		J/kg K bei/at 800 °C			
Wärmeausdehnung zwischen 20 °C und	Thermal expansion between 20 °C and	10 ⁻⁶ /K			
100 °C					
200 °C					
400 °C					
600 °C					
800 °C					
Verarbeitung		Fabrication			
Schmelztemperatur	Melting temperature	°C			
Max. Arbeitstemperatur	Max. operating temperature	°C			
Umformbarkeit	Workability				
Schweißbarkeit	Weldability				
Schweißzusatz	Filler metal				
Materialeigenschaften		Material description			
Hochreine Nickelqualität mit guter Leitfähigkeit und ausgezeichneten Hochtemperatureigenschaften.					
<i>High-purity nickel with good conductivity and excellent high temperature properties.</i>					
Typische Anwendungen		Typical applications			
		Steuer- und Regeleinheiten, Elektronenkanonen.			
		Control units, electron guns.			
			Elektronenkanonen.		
			Electron guns.		

Nickel 99.6 Rö C5	VDM LC-Nickel 99.6 205	VDM Nickel 99.0 Mn Rö
(2.4060)	2.4061 LC Ni 99.6	2.4106
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	N02205	-
-	9	-
-	5555	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
≥ 99.6	≥ 99.6	≥ 98.0
-	-	-
≤ 0.20	≤ 0.20	≤ 0.50
$\leq 0.04 - 0.10$	≤ 0.02	≤ 0.10
≤ 0.20	≤ 0.30	$\leq 0.4 - 1.0$
≤ 0.10	≤ 0.10	≤ 0.20
≤ 0.10	≤ 0.10	≤ 0.50
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Mg ≤ 0.05 ohne/excl. Zn, Sn, As, Cd, P	-	Mg ≤ 0.20
≥ 80	≥ 80	≥ 110
≥ 340	≥ 370	$\geq 450 - 550$
≥ 40	≥ 25	$\geq 65.3 - 79.8$
-	-	≥ 40
8.9	8.9	8.9
71	79	60
205	208	220
0.08	0.09	0.09
456	456	460
565	565	565
-	-	-
14.5	13.4	13.0
15.2	14.5	13.6
15.3	15.2	14.2
16.0	15.3	15.0
-	16.0	-
~ 1450	~ 1450	~ 1450
~ 650	~ 650	~ 400
sehr gut/excellent	sehr gut/excellent	sehr gut/excellent
gut/good	gut/good	gut/good
artgleich/matching VDM Nickel S 9604	artgleich/matching VDM Nickel S 9604	artgleich/matching VDM Nickel S 9604
Hochreine Nickelqualität, frei von leicht verdampfbaren Elementen; mit guter Leitfähigkeit und ausgezeichneten Hochtemperatur-eigenschaften.	Hochreine Nickelqualität mit guter Leitfähigkeit und ausgezeichneten Hochtemperatur-eigenschaften wie VDM Nickel 99.6, jedoch mit abgesenktem Kohlenstoffgehalt.	Gute Korrosionsbeständigkeit, hohe Magnetostriktion und erhöhte Festigkeit.
<i>High-purity nickel, free from volatile elements; with good conductivity and excellent high-temperature properties.</i>	<i>High-purity nickel with good conductivity and excellent high-temperature properties but with reduced carbon content.</i>	<i>Good corrosion resistance, high magnetostriiction and high strength.</i>
Elektronenkanonen.	Steuer- und Regeleinheiten, Elektronenkanonen.	Steuer- und Regeleinheiten, Elektronenkanonen.
Electron guns.	Control units, electron guns.	Control units, electron guns.

Nickel-Kupfer-Legierung. Nickel-copper alloy.

ThyssenKrupp VDM Legierung Alloy					
Bezeichnung und Normen	Designation and standards				
D Werkstoff-Nr.	<i>Designation</i>				
Kurzzeichen					
ISO					
F AFNOR					
UK BS Bezeichnung	BS designation				
USA UNS Bezeichnung	UNS designation				
ASTM					
AMS					
Chemische Zusammensetzung	Chemical composition %				
Nickel	Nickel				
Chrom	Chromium				
Eisen	Iron				
Kohlenstoff	Carbon				
Mangan	Manganese				
Silizium	Silicon				
Kupfer	Copper				
Molybdän	Molybdenum				
Kobalt	Cobalt				
Aluminium	Aluminium				
Titan	Titanium				
Niob	Niobium				
Sonstiges	Others				
Mechanische Eigenschaften bei Raumtemperatur	Mechanical properties at room temperature				
Dehngrenze, Rp 0,2 % N/mm ²	0.2 % yield strength ksi				
Zugfestigkeit, Rm N/mm ²	Tensile strength ksi				
Bruchdehnung, A _s	Elongation, A _s %				
Physikalische Eigenschaften bei Raumtemperatur	Physical properties at room temperature				
Dichte	Density g/cm ³				
Wärmeleitfähigkeit	Thermal conductivity W/mK				
Elastizitätsmodul	Modulus of elasticity kN/mm ²				
Spezifischer elektrischer Widerstand	Electrical resistivity Ω mm ² /m				
Physikalische Eigenschaften	Physical properties				
Spezifische Wärme	Specific heat J/kg K bei/at 20 °C				
	J/kg K bei/at 400 °C				
Wärmeausdehnung zwischen 20 °C und	Thermal expansion between 20 °C and 10 ⁻⁶ /K				
100 °C					
200 °C					
300 °C					
400 °C					
500 °C					
600 °C					
Verarbeitung	Fabrication				
Schmelztemperatur	Melting temperature °C				
Max. Arbeitstemperatur	Max. operating temperature °C				
Umformbarkeit	Workability				
Schweißbarkeit	Weldability				
Schweißzusatz	Filler metal				
Materialeigenschaften	Material description				
Gute mechanische Eigenschaften und hervorragende Beständigkeit gegen reduzierende Medien.					
Good mechanical properties and excellent resistance to reducing media.					
Typische Anwendungen	Typical applications				
Elektronikkomponenten.					
Electronic components.					

Ausdehnungs- und Glaseinschmelzlegierungen. Controlled expansion and glass sealing alloys.

ThyssenKrupp VDM Legierung Alloy		Pernifer 2918	Pernifer 2918 MS So
Bezeichnung und Normen		Designation and standards	
D Werkstoff-Nr. Kurzzeichen ISO		<i>Designation</i>	
F AFNOR		BS designation	
UK BS Bezeichnung		UNS designation	
USA UNS Bezeichnung		ASTM	
AMS		F 15	
Chemische Zusammensetzung		Chemical composition %	
Nickel	Nickel	28.0 – 30.0	29.0 – 30.0
Chrom	Chromium	≤ 0.10	≤ 0.09
Eisen	Iron	Rest/balance	Rest/balance
Kohlenstoff	Carbon	≤ 0.03	≤ 0.08
Mangan	Manganese	≤ 0.30	≤ 0.30
Silizium	Silicon	≤ 0.20	≤ 0.10
Kupfer	Copper	–	≤ 0.09
Molybdän	Molybdenum	–	≤ 0.05
Kobalt	Cobalt	17.0 – 18.0	16.0 – 17.0
Aluminium	Aluminium	–	≤ 0.005
Titan	Titanium	–	≤ 0.005
Niob	Niobium	–	–
Sonstiges	Others	–	–
Mechanische Eigenschaften		Mechanical properties	
bei Raumtemperatur		at room temperature	
Dehngrenze, Rp 0,2 %	N/mm ²	0.2 % yield strength	ksi
Zugfestigkeit, Rm	N/mm ²	Tensile strength	ksi
Bruchdehnung, A _s		Elongation, A _s	%
Physikalische Eigenschaften		Physical properties	
bei Raumtemperatur		at room temperature	
Dichte	Density	g/cm ³	8.3
Wärmeleitfähigkeit	Thermal conductivity	W/mK	17.5
Elastizitätsmodul	Modulus of elasticity	kN/mm ²	160
Curie Temperatur	Curie temperature	°C	430
Spezifischer elektrischer Widerstand	Electrical resistivity	Ω mm ² /m	0.49
Physikalische Eigenschaften		Physical properties	
Spezifische Wärme	Specific heat	J/kg K bei/at 20 °C	500
Wärmeausdehnung zwischen 20 °C und 100 °C	Thermal expansion between 20 °C and 100 °C	10 ⁻⁶ /K	6.3
200 °C			5.8
300 °C			5.4
400 °C			5.1
500 °C			6.4
600 °C			8.0
Verarbeitung		Fabrication	
Schmelztemperatur	Melting temperature	°C	~ 1450
Max. Arbeitstemperatur	Max. operating temperature	°C	~ 700
Umformbarkeit	Workability		gut/good
Schweißbarkeit	Weldability		zufriedenstellend/satisfactory
Schweißzusatz	Filler metal		artgleich/matching
Materialeigenschaften		Material description	
Sehr niedrige Wärmeausdehnung zwischen 100 und 450 °C.		Extremely low expansion coefficient between 100 and 450 °C.	
Anschlußdrähte für Stromdurchführungen in Hybridgehäusen, Transistor- und Quarzhaltern.		Extremely low expansion coefficient between 100 and 450 °C.	
Connecting wires for lead-throughs in lead packages, transistor and quartz headers.		Anschlußdrähte für Stromdurchführungen in Hybridgehäusen, Transistor- und Quarzhaltern.	
		Connecting wires for lead-throughs in lead packages, transistor and quartz headers.	
Typische Anwendungen		Typical applications	

Ausdehnungs- und Glaseinschmelzlegierungen. Controlled expansion and glass sealing alloys.

ThyssenKrupp VDM Legierung Alloy			Pernifer 36 36	Pernifer 40 42
Bezeichnung und Normen		Designation and standards		
D	Werkstoff-Nr.	Designation	1.3912	(1.3917)
	Kurzzeichen		Ni 36	(Ni 42)
ISO			—	—
F	AFNOR		Fe-Ni 36	—
UK	BS Bezeichnung	BS designation	—	—
USA	UNS Bezeichnung	UNS designation	K93600	K94000
ASTM			B 753	*F 30
AMS			—	—
Chemische Zusammensetzung	Chemical composition %			
Nickel	Nickel		35.0 – 37.0	41.0 – 43.0
Chrom	Chromium		≤ 0.20	*(≤ 0.25)
Eisen	Iron		Rest/balance	Rest/balance
Kohlenstoff	Carbon		≤ 0.03	≤ 0.02
Mangan	Manganese		≤ 0.35	≤ 0.70
Silizium	Silicon		≤ 0.20	≤ 0.20
Kupfer	Copper		≤ 0.50	≤ 0.50
Molybdän	Molybdenum		—	—
Kobalt	Cobalt		—	—
Aluminium	Aluminium		—	≤ 0.10
Titan	Titanium		—	—
Niob	Niobium		—	—
Sonstiges	Others		—	—
Mechanische Eigenschaften bei Raumtemperatur	Mechanical properties at room temperature			
Dehngrenze, Rp 0,2 %	N/mm²	0.2 % yield strength ksi	≥ 270	≥ 39
Zugfestigkeit, Rm	N/mm²	Tensile strength ksi	≥ 520	≥ 75
Bruchdehnung, A ₅		Elongation, A ₅ %	≥ 35	≥ 30
Physikalische Eigenschaften bei Raumtemperatur	Physical properties at room temperature			
Dichte	Density	g/cm³	8.1	8.2
Wärmeleitfähigkeit	Thermal conductivity	W/mK	12.8	15.0
Elastizitätsmodul	Modulus of elasticity	kN/mm²	140	148
Curie Temperatur	Curie temperature	°C	230	345
Spezifischer elektrischer Widerstand	Electrical resistivity	Ω mm²/m	0.76	0.66
Physikalische Eigenschaften	Physical properties		515	500
Spezifische Wärme	Specific heat	J/kg K bei/at 20 °C		
Wärmeausdehnung zwischen 20 °C und	Thermal expansion between 20 °C and	10⁻⁶/K	< 1.5	4.5
100 °C			2.2	4.2
200 °C			5.5	4.5
300 °C			8.2	6.2
400 °C			10.0	8.1
500 °C			11.3	9.6
600 °C				
Verarbeitung	Fabrication			
Schmelztemperatur	Melting temperature	°C	~ 1430	~ 1430
Max. Arbeitstemperatur	Max. operating temperature	°C	~ 600	~ 600
Umformbarkeit	Workability		gut/good	gut/good
Schweißbarkeit	Weldability		zufriedenstellend/satisfactory	zufriedenstellend/satisfactory
Schweißzusatz	Filler metal		artgleich/matching	artgleich/matching
Materialeigenschaften	Material description		Extrem niedrige Wärmeausdehnung bei 100 °C.	Relativ niedrige Wärmeausdehnung bis 300 °C.
			Extremely low expansion at 100 °C.	Relatively low expansion up to 300 °C.
Typische Anwendungen	Typical applications		Mess- und Regeltechnik, Energietechnik. Instrumentation and control equipment, power engineering.	Sicherungen für elektronische Bauteile. Fuses for electronic components.

Pernifer 42	Pernifer 50 52	Pernifer 51 51
1.3917	2.4478	2.4475
Ni 42	NiFe 47	NiFe 46
–	–	–
Fe-Ni 42	FeNi 50.5	Fe-Ni 51.5
–	–	–
K94100	N14052	–
F 30*	*F 30	*F 30
–	–	–
41.0 – 43.0	50.0 – 51.5	51.0 – 52.0
*(≤ 0.25)	*(≤ 0.25)	–
Rest/balance	Rest/balance	Rest/balance
≤ 0.02	≤ 0.015	≤ 0.025
≤ 0.70	≤ 0.6	≤ 0.50
≤ 0.20	≤ 0.3	≤ 0.10
≤ 0.50	–	–
–	–	–
–	–	–
*(≤ 0.10)	*(≤ 0.10)	*(≤ 0.10)
–	–	–
–	–	–
–	–	–
≥ 260 ≥ 38	≥ 220 ≥ 30	≥ 220 ≥ 30
≥ 490 ≥ 71	≥ 540 ≥ 78	≥ 540 ≥ 78
≥ 30	≥ 25	≥ 25
8.2	8.2	8.3
15	28	17.5
148	160	155
355	520	520
0.66	0.34	0.44
500	500	500
6.0	11.0	10.5
5.5	10.6	10.4
5.2	10.4	10.3
6.6	10.1	10.2
8.3	10.0	10.0
9.7	10.9	10.7
~ 1435	~ 1430	~ 1445
~ 600	~ 500	~ 500
gut/good	geglüht gut/annealed good	gut/good
zufriedenstellend/satisfactory	gut/good	zufriedenstellend/satisfactory
artgleich/matching	artgleich/matching	artgleich/matching
Niedrige Wärmeausdehnung bis 300 °C.	Wärmeausdehnung bis 450 °C relativ stabil.	Niedrige Wärmeausdehnung bis 400 °C.
Low expansion up to 300 °C.	Expansion up to 450 °C relatively stable.	Low expansion up to 400 °C.
Kerndraht für Dumet-Draht.	Magnetische Schlusskontakte für Reed- Relais, Anschlussdrähte für Stromdurch- führungen.	Magnetische Schlusskontakte für Reed- Relais.
Core wire for Dumet wire.	Magnetic n/o contacts for reed relays, connecting wires for lead-throughs.	Magnetic n/o contacts for reed relays.

Weichmagnetische Legierungen. *Soft-magnetic alloys.*

ThyssenKrupp VDM Legierung Alloy	
Bezeichnung und Normen	Designation and standards
D Werkstoff-Nr. Kurzzeichen ISO	Designation
F AFNOR	
UK BS Bezeichnung	BS designation
USA UNS Bezeichnung	UNS designation
ASTM	
AMS	
Chemische Zusammensetzung	Chemical composition %
Nickel	Nickel
Chrom	Chromium
Eisen	Iron
Kohlenstoff	Carbon
Mangan	Manganese
Silizium	Silicon
Kupfer	Copper
Molybdän	Molybdenum
Kobalt	Cobalt
Aluminium	Aluminium
Titan	Titanium
Niob	Niobium
Sonstiges	Others
Mechanische Eigenschaften bei Raumtemperatur	Mechanical properties at room temperature
Dehngrenze, Rp 0,2 % N/mm ²	0.2 % yield strength ksi
Zugfestigkeit, Rm N/mm ²	Tensile strength ksi
Bruchdehnung, A _s	Elongation, A _s %
Physikalische Eigenschaften bei Raumtemperatur	Physical properties at room temperature
Dichte	Density g/cm ³
Wärmeleitfähigkeit	Thermal conductivity W/mK
Elastizitätsmodul	Modulus of elasticity kN/mm ²
Curie Temperatur	Curie temperature °C
Spezifischer elektrischer Widerstand	Electrical resistivity Ω mm ² /m
Physikalische Eigenschaften	Physical properties
Spezifische Wärme	Specific heat J/kg K bei/at 20°C
Wärmeausdehnung zwischen 20°C und 100°C	Thermal expansion between 20°C and 100°C
200°C	
300°C	
400°C	
500°C	
600°C	
Verarbeitung	Fabrication
Schmelztemperatur	Melting temperature °C
Max. Arbeitstemperatur	Max. operating temperature °C
Umformbarkeit	Workability
Schweißbarkeit	Weldability
Schweißzusatz	Filler metal
Materialeigenschaften	Material description
Typische Anwendungen	Typical applications

Magnifer 36
1.3910
Ni 36
–
–
–
–
–
–
–
35.0 – 37.0
≤ 0.2
Rest/balance
≤ 0.03
≤ 0.50
≤ 0.20
–
–
≤ 0.50
≤ 0.02
–
–
Mg ≤ 0.01; P ≤ 0.02
≥ 270
≥ 39
≥ 490
≥ 71
≥ 40
8.1
12.8
133
230
0.75
515
0.6 – 1.4
1.6 – 2.5
4.4 – 5.5
7.4 – 8.4
8.9 – 9.7
10.0 – 10.7
~ 1430
~ 600
gut/good
zufriedenstellend/satisfactory
artgleich/matching
Hoher elektr. Widerstand, gute Permeabilität mit geringen Verlusten bei hohen Frequenzen. Extrem niedrige Ausdehnungskoeffizienten zwischen -250 °C und +200 °C.
High resistivity, good permeability with low losses at high frequencies. Extremely low expansion coefficients between -250 °C and +200°C.
Weichmagnetischer Werkstoff für die Sensortechnik.
Soft magnetic material for sensor engineering.

Magnifer 50 nMg
(1.3922)
(Ni 438)
–
–
–
–
–
–
47.0 – 48.5
–
Rest/balance
≤ 0.03
≤ 0.50
≤ 0.30
–
–
≤ 0.02
–
–
Mg ≤ 0.01
≥ 220
≥ 32
≥ 530
≥ 77
≥ 40
8.25
22
160
–
0.45
500
9.6
9.3
8.8
9.0
9.1
9.3
~ 1445
~ 600
gut/good
gut/good
artgleich/matching
Hohe Permeabilität und höchste mit Eisen-Nickel-Legierungen erreichbare Sättigungsdichte.
High permeability and highest saturation flux density attainable with ferro-nickel alloys.
Weichmagnetischer Werkstoff für Elektronikkomponenten.
Soft magnetic material for electronic components.

Sonderedelstähle. *Special stainless steels.*

ThyssenKrupp VDM Legierung Alloy		Cronifer 1809 304 / 304 L	NIROSTA 4303 305
Bezeichnung und Normen		Designation and standards	
D Werkstoff-Nr.	Kurzzeichen	<i>Designation</i>	
ISO			
F AFNOR			
UK BS Bezeichnung	BS designation		
USA UNS Bezeichnung	UNS designation		
ASTM			
AMS			
Chemische Zusammensetzung		Chemical composition %	
Nickel	Nickel	10.0 – 10.5	11.0 – 13.0
Chrom	Chromium	18.0 – 19.0	18.0 – 19.0
Eisen	Iron	Rest/balance	Rest/balance
Kohlenstoff	Carbon	≤ 0.03	≤ 0.03
Mangan	Manganese	≤ 1.0	≤ 2.0
Silizium	Silicon	≤ 0.5	≤ 1.0
Kupfer	Copper	–	≤ 0.6
Molybdän	Molybdenum	≤ 0.4	≤ 0.6
Titan	Titanium	≤ 0.015	–
Schwefel	Sulphur	≤ 0.01	≤ 0.015
Sonstiges	Others	N ≤ 0.02; P ≤ 0.03	N ≤ 0.07; P ≤ 0.04
Mechanische Eigenschaften		Mechanical properties	
<i>bei Raumtemperatur</i>		<i>at room temperature</i>	
Dehngrenze, Rp 0,2 %	N/mm ²	0.2 % yield strength ksi	≥ 185 ≥ 27
Zugfestigkeit, Rm	N/mm ²	Tensile strength ksi	500 – 700 73 – 102
Bruchdehnung, A ₅		Elongation, A ₅ %	≥ 50
Physikalische Eigenschaften		Physical properties	
<i>bei Raumtemperatur</i>		<i>at room temperature</i>	
Dichte	Density	7.9	7.9
Wärmeleitfähigkeit	Thermal conductivity W/mK	15	15
Elastizitätsmodul	Modulus of elasticity kN/mm ²	200	200
Spezifischer elektrischer Widerstand	Electrical resistivity Ω mm ² /m	0.73	0.73
Physikalische Eigenschaften		Physical properties	
<i>bei Raumtemperatur</i>		<i>at room temperature</i>	
Spezifische Wärme	Specific heat J/kg K bei/at 20 °C	500	500
Wärmeausdehnung zwischen 20 °C und 100 °C	Thermal expansion between 20 °C and 100 °C	16.0	16.0
200 °C		17.0	17.0
400 °C		18.0	18.0
Verarbeitung		Fabrication	
Schmelztemperatur	Melting temperature °C	~ 1410	~ 1410
Max. Arbeitstemperatur	Max. operating temperature °C	~ 600	~ 550
Umformbarkeit	Workability	gut/good	gut/good
Schweißbarkeit	Weldability	gut/good	gut/good
Schweißzusatz	Filler metal	artgleich/matching	artgleich/matching
Materialeigenschaften		Material description	
		Wie NIROSTA 4301, jedoch mit reduziertem C-Gehalt, um Karbidausscheidungen einzuschränken.	Wie NIROSTA 4301, jedoch durch höheren Ni-Gehalt wesentlich bessere Kaltumformbarkeit.
		As NIROSTA 4301, but with reduced carbon content in order to control Cr carbide precipitation.	As NIROSTA 4301, but with markedly better cold workability due to a higher nickel content.
Typische Anwendungen		Flachdraht für Elektronenkanonen.	Flachdraht für Elektronenkanonen.
		Flat wire for electron guns.	Flat wire for electron guns.

Normenvergleiche

nach Werkstoff-Nummern und UNS Bezeichnungen

Comparison of standards

according to "Werkstoff-Nummern" and UNS designations

Werkstoff-Nummer	ThyssenKrupp VDM Bezeichnung ThyssenKrupp VDM designation	Legierung Alloy	UNS Bezeichnung UNS designation	Seite Page
1.3910	Magnifer 36	–	–	24
1.3912	Pernifer 36	36	K93600	22
(1.3917)	Pernifer 40	42	K94000	22
1.3917	Pernifer 42	–	K94100	23
(1.3922)	Magnifer 50 nMg	–	–	24
1.3981	Pernifer 2918	–	K94610	21
(1.3981)	Pernifer 2918 MS So	–	–	21
1.4301	Cronifer 1809	304	–	25
1.4303	NIROSTA 4303	305	S30500	25
1.4306	Cronifer 1809	304 L	–	25
2.4060	VDM Nickel 99.6	(205)	(N02205)	18
(2.4060)	Nickel 99.6 Rö C2	205	–	18
(2.4060)	Nickel 99.6 Rö C5	–	–	19
2.4061	VDM LC-Nickel 99.6	205	N02205	19
2.4106	VDM Nickel 99.0 Mn Rö	–	–	19
2.4360	Nicorros	400	N04400	20
2.4475	Pernifer 51	51	–	23
2.4478	Pernifer 50	52	W14052	23

UNS Bezeichnung UNS designation	ThyssenKrupp VDM Bezeichnung ThyssenKrupp VDM designation	Legierung Alloy	Werkstoff-Nummer	Seite Page
K93600	Pernifer 36	36	1.3912	22
K94000	Pernifer 40	42	(1.3917)	22
K94100	Pernifer 42	–	1.3917	23
K94610	Pernifer 2918	–	1.3981	21
(N02205)	VDM Nickel 99.6	(205)	2.4060	18
N02205	VDM LC-Nickel 99.6	205	2.4061	19
N04400	Nicorros	400	2.4360	20
N14052	Pernifer 50	52	2.4478	23
S30500	NIROSTA 4303	305	1.4303	25
–	Nickel 99.6 Rö C2	205	(2.4060)	18
–	Nickel 99.6 Rö C5	–	(2.4060)	19
–	VDM Nickel 99.6 Mn Rö	–	2.4106	19
–	Pernifer 2918 MS So	–	(1.3981)	21
–	Pernifer 51	51	2.4475	23
–	Magnifer 36	–	1.3910	24
–	Magnifer 50 nMg	–	(1.3922)	24
–	Cronifer 1809	304/304 L	1.4301/1.4306	25

ThyssenKrupp VDM Vertriebsbüros, Niederlassungen und Vertretungen. ThyssenKrupp VDM sales offices, subsidiaries and representations.

Deutschland / Germany

Hauptverwaltung / Head Office

ThyssenKrupp VDM GmbH
Plettenberger Strasse 2
P.O. Box 1820
58778 Werdohl
Phone +49 (02392) 55-0
Fax +49 (02392) 55-2217
E-Mail: info@tks-vdm.
thyssenkrupp.com
www.thyssenkruppvdm.de

Geschäftsbereich Drähte / Wire Division

ThyssenKrupp VDM GmbH
Geschäftsbereich Drähte
Bärenstein 5
58791 Werdohl
Phone +49 (02392) 55-4602 / 4627
Fax +49 (02392) 55-4655

ThyssenKrupp VDM GmbH
Geschäftsbereich Drähte
Service-Center
Goethestrasse 59
P.O. Box 1640
58776 Werdohl
Phone +49 (02392) 55-4115
Fax +49 (02392) 55-4121
E-Mail: servicecenter@tks-vdm.
thyssenkrupp.com

Deutschland / Germany

Berlin

ThyssenKrupp VDM GmbH
Wittestrasse 49
13509 Berlin
Phone +49 (030) 4 32 40 36
Fax +49 (030) 4 35 29 68
E-Mail: sdueren@tks-vdm.
thyssenkrupp.com

Dresden

ThyssenKrupp VDM GmbH
Oskar-Röder-Strasse 3
01237 Dresden
Phone +49 (0351) 2 52 28 06
Fax + 49 (0351) 2 52 28 07
E-Mail: rsimmchen@tks-vdm.
thyssenkrupp.com

Nürnberg / Nuremberg

ThyssenKrupp VDM GmbH
Dieselstrasse 55
90441 Nürnberg
Phone +49 (0911) 6 63 26 00
Fax +49 (0911) 6 63 26 01
E-Mail: dgoertz@tks-vdm.
thyssenkrupp.com

Stuttgart

ThyssenKrupp VDM GmbH
Am Ostkai 15
70327 Stuttgart
Phone +49 (0711) 9 32 88-36
Fax +49 (0711) 9 32 88-37
E-Mail: hsteigmaier@tks-vdm.
thyssenkrupp.com

Werdohl – Büro Nord Werdohl – Northern Office

ThyssenKrupp VDM GmbH
Plettenberger Strasse 2
P.O. Box 1820
58778 Werdohl
Phone +49 (02392) 55-2376
Fax +49 (02392) 55-2526
E-Mail: jleonhardt@tks-vdm.
thyssenkrupp.com

Werdohl – Büro West Werdohl – Western Office

ThyssenKrupp VDM GmbH
Plettenberger Strasse 2
P.O. Box 1820
58778 Werdohl
Phone +49 (02392) 55-2790
Fax +49 (02392) 55-2526
E-Mail: rpechan@tks-vdm.
thyssenkrupp.com

Europa / Europe

Belgien/Luxemburg

Belgium/Luxembourg
S.A. ThyssenKrupp VDM
Belgium N.V.
Avenue du Champ de Mai, 14
Bte 34
Résidence Saturne
B-1410 Waterloo
Phone +32 (2) 3 54 29 00
Fax +32 (2) 3 54 36 26
E-Mail: kruppvdm.be@skynet.be

Bulgarien / Bulgaria

ThyssenKrupp VDM Austria GmbH
Parensov Str. 26
BG-1000 Sofia
Phone +359 (2) 9 89 16 77
9 88 65 22
Fax +359 (2) 9 89 16 77
E-Mail: dikov-kruppvdःinet.bg

Dänemark / Denmark

ThyssenKrupp Stal ApS
Agenavej, 31
DK-2670 Greve
Phone +45 (43) 95 07 21
Fax +45 (43) 95 07 01
E-Mail: wg@thyssen.dk

Finnland / Finland

Oy Cronimo Ab
Karhutie 6
SF-01900 Nurmijärvi
Phone +358 (9) 2 76 42 10
Fax +358 (9) 2 76 42 21 50
E-Mail: sales@cronimo.fi

Frankreich / France

ThyssenKrupp VDM SARL
30, Bd Bellerive
F-92566 Rueil Malmaison CEDEX
Phone +33 (1) 41 39 04 20
Fax +33 (1) 47 16 78 20/14
E-Mail: s.central@kruppvdःfr

Griechenland / Greece

INTERAG Ltd.
P.O. Box 65060
8, Pambouki Str.
GR-15410 Psychico (Athens)
Phone +30 (10) 6 83 95 35
Fax +30 (10) 6 83 95 36

Europa / Europe

Großbritannien / Great Britain

ThyssenKrupp VDM U.K. Ltd.
111, Hare Lane
Claygate-Esher, Surrey KT10 0QY
Phone +44 (1372) 46 71 37
Fax +44 (1372) 46 63 88
E-Mail: mtaylor@kruppvdःco.uk

Italien / Italy

ThyssenKrupp VDM Italia Srl
Via Milanese 20
I-20099 Sesto San Giovanni (Mi)
Phone +39 (02) 2 41 04 61
Fax +39 (02) 24 10 46 29
E-Mail: cquva@tin.it

Niederlande / Netherlands

ThyssenKrupp VDM Nederland B.V.
Stationsweg 4
NL-3311 JW Dordrecht
P.O. Box 750
NL-3300 AT Dordrecht
Phone +31 (78) 6 31 69 66
Fax +31 (78) 6 31 58 57
E-Mail: info@tks-vdmnl.
thyssenkrupp.com

Norwegen / Norway

A/S Stavanger Roerhandel
Gamle Forusvei 53
P.O. Box 184
N-4033 Forus
Phone +47 (51) 81 85 00
Fax +47 (51) 81 86 00

Österreich/Mittel- und Osteuropa

Austria/Central and Eastern Europe
ThyssenKrupp VDM Austria GmbH
Tenschertstraße 3
A-1230 Wien
Phone +43 (1) 6 15 06 00
Fax +43 (1) 6 15 36 00
E-Mail: office@krupp-vdm.at

Polen / Poland

ThyssenKrupp VDM Austria GmbH
ul. Fredry 20
PL-30-065 Krakow
Phone +48 (12) 656 21 68
Fax +48 (12) 656 21 72
E-Mail: w.przyluski@krupp-vdm.pl

Europa / Europe	Nordamerika / North America	Südamerika / South America	Afrika / Africa
Rumänien / Romania ThyssenKrupp VDM Austria GmbH Str. Popa Savu Nr. 74 RO-71262 Bucuresti 1 Phone +40 (1) 2 22 75 55 Fax +40 (1) 2 22 28 63 E-Mail: kruppvdm@fx.ro	Kanada / Canada ThyssenKrupp VDM Canada Ltd. Suite 203 11 Allstate Parkway Markham, Ontario L3R 9T8 Phone +1 (905) 477-2064 Fax +1 (905) 477-2817 E-Mail: kvdmcls@direct.ca	Argentinien / Argentina Walvoss S.R.L. Humberto 1° 1333 C 1103 ADA Buenos Aires Phone +54 (11) 43 04 87 70 Fax +54 (11) 43 05 06 91 E-Mail: wvsponte@pinos.com	Ägypten / Egypt OSAB Trade Dr. O. Abbas 6, El Nil El Abiad St. Lebanon Square Giza/Cairo Phone +20 (2) 303 46 33 Fax +20 (2) 346 08 00
Russische Föderation / Russian Federation ThyssenKrupp VDM Austria GmbH Repräsentanz in der Russischen Föderation Krasnopresnenskaja nab 12 Internationales Handelszentrum (CMT) Büro 1209 GUS-123610 Moskau Phone +7 (502) 2 58 20 74 Fax +7 (502) 2 58 20 76 E-Mail: errmann@thyskrupp.wtt.ru	USA ThyssenKrupp VDM USA, Inc. 306 Columbia Turnpike Florham Park, N.J. 07932 Phone +1 (973) 236-1664 Fax +1 (973) 236-1960 E-Mail: vdmtech@vdmt.com	Brasilien / Brazil IMS DO BRASIL LTDA. Av. Macua, 726 – Cjs. 2002/2003 04523-001 São Paulo-SP Phone +55 (11) 5054 - 6992 Fax +55 (11) 5054 - 6882 E-Mail: sergio.consolin@ims-group.com.br	Samir L.W. El Ayoubi P.O. Box Maadi 191 House 30, Street 11 Maadi-Cairo Phone +20 (2) 350-21 12 Fax +20 (2) 378-31 15
Schweden / Sweden ESMA AB Domnarvsgatan 8 P.O. Box 8027 S-16308 Spanga/Stockholm Phone +46 (8) 4 74 42 00 Fax +46 (8) 4 74 42 60 E-Mail: angelika.andersson@esma.se	Mittelamerika / Middle America ThyssenKrupp VDM de México S.A. de C.V. Bulevard Manuel Avila Camacho No. 80 PH-A Lomas de Sotelo Naucalpan Edo. de México C.P. 53390 México Phone +52 5557-1471 Fax +52 5557-1476 E-Mail: kruppvdm@prodigy.net.mx	Chile Thyssen Aceros y Servicios S.A. Av. Las Americas 1022 Cerrillos – Santiago Phone +56 (2) 420 55 00 Fax +56 (2) 443 88 00 E-Mail: gerencia.tas@thyssenkrupp.cl	Nigeria Betcy Investment Limited Betcy House Block 14, Plot 241, Amuwo Odofin/Festac Access Road P.O. Box 3374 3792 Festac Town Phone +234 (1) 589 05 52/53 Fax +234 (1) 588 29 69 E-Mail: betcygp@gacom.net
Schweiz / Switzerland ThyssenKrupp VDM (Schweiz) AG Lange Gasse 90 P.O. Box CH-4002 Basel Phone +41 (61) 2 05 84 88 Fax +41 (61) 2 05 84 15 E-Mail: raoul.roth@thyssenkrupp-vdm.ch	Mexiko / Mexico ThyssenKrupp VDM de México S.A. de C.V. Bulevard Manuel Avila Camacho No. 80 PH-A Lomas de Sotelo Naucalpan Edo. de México C.P. 53390 México Phone +52 5557-1471 Fax +52 5557-1476 E-Mail: kruppvdm@prodigy.net.mx	Ecuador Importadora Schiller Cia. Ltda. Santa Rosa Oe7-178 y Pasaje Herrera Quito Phone +593 (2) 2 547 760/542 668 Fax +593 (2) 2 562 788 E-Mail: schiller@interactive.net.ec	Südafrika / South Africa THYSSENKRUPP VDM SA (PTY) LTD P.O. Box 1484 Wendywood 2144 Phone +27 (11) 444-3620 Fax +27 (11) 444-3950 E-Mail: heath@intecom.co.za
Spanien / Portugal Spain / Portugal ThyssenKrupp VDM Ibérica Calvet, 30-32, 2º, 1. ^a E-08021 Barcelona Phone +34 (93) 2 00 90 11 2 00 95 45 Fax +34 (93) 2 00 22 54 E-Mail: vdmib@infonegocio.com	Kolumbien / Columbia HERGUT Ltda. CRA 43 A No. 1 Sur-31, Of. 208 Medellin Phone +57 (4) 266-17 37/17 57 Fax +57 (4) 268-61 92	Peru AMSET E.I.R.L. José María Eguren (Chumbiango) 107, Dpto. 302 Miraflores (Lima 18) Phone +51 (1) 440 49 53 Fax +51 (1) 442 12 33	Uruguay Fierro Vignoli S.A. Av. Uruguay 1274/76 Montevideo Phone +598 (2) 91 45 60 Fax +598 (2) 92 12 30
Tschechische Republik / Slowakei Czech Republic / Slovakia ThyssenKrupp VDM Austria GmbH Nejedleho 9 CZ-63800 Brno Phone +42 (05) 45 22 23 40 Fax +42 (05) 45 22 23 40 E-Mail: cou@email.cz	Venezuela GUNZ S.R.L. 2da. Av c/c 1ra. Transversal., Edf. La Pradera, Torre B. Piso 9, P.H. 90-B, Urb. Los Palos Grandes, Caracas 1060 Phone +58 (2) 284-24 96 Fax +58 (2) 978-12 85 E-Mail: qunz-mse@etheron.net		
Türkei / Turkey Akkurt A.S. Ahmediye Köyü TR-34904 B. Çekmece-Istanbul Phone +90 (212) 8 87 14 15 – 17 Fax +90 (212) 8 87 10 79 E-Mail: akkurt@ibm.net			

Mittlerer Osten / Middle East**Israel**

Middle East Metals Ltd.
1, Korazin St.
P.O. Box 870
53583 Givatayim
Phone +972 (3) 571 53 74/69
Fax +972 (3) 571 53 71
E-Mail: isbrildo@netvision.net.il

Jordanien / Jordan

International Technical
Construction Co.
P.O. Box 95 02 79
Amman
Phone +962 (6) 551 49 63
Fax +962 (6) 553 70 69
E-Mail: itcc@google.com.jo

Vereinigte Arabische Emirate / U.A.E.

Eastern Union Corporation
P.O. Box 3489
Tourist Club Area
Abu Dhabi
Phone +971 (2) 78 24 62
Fax +971 (2) 77 19 58

Indien / India

Variety (Agents) Private Ltd.
301, Kakad Chambers
132, Dr. Annie Besant Road
Worli, Mumbai – 400018
Tel. +91 (22) 24 93-26 91
Fax +91 (22) 24 95-05 78
E-Mail: variety@bom3.vsnl.net.in

Asien / Asia**Hong Kong**

ThyssenKrupp VDM Hongkong Ltd.
Rooms 715-737, 7/F.
Sun Hung Kai Centre
30 Harbour Road, Wanchai
Hong Kong
Phone +852 31 81 78 00
Fax +852 25 27 20 45
E-Mail: ukuehn@vdm.com.hk

Japan

ThyssenKrupp VDM Japan K.K.
Fukide Build. 7F
1-13 Toranomon 4-chome
Minato-ku
Tokyo 105-0001
Phone +81 (3) 5472 2651
Fax +81 (3) 5472 1564
E-Mail: vdmj-t.k@galaxy.ocn.ne.jp

Philippinen / Philippines

MESCO Inc.
MESCO Building
Reliance Corner Brixton Streets
1603 Pasig City, Metro Manila
Phone +63 (2) 631 1775-85
Fax +63 (2) 631 4028
635 0036
E-Mail: mescophil@skyinet.net

Singapur, Malaysia, Indonesien
Singapore, Malaysia, Indonesia

Firsttech Distribution Pte. Ltd
No. 10 Ubi Crescent #07-11
Ubi TechPark
Singapore 408564
Phone +65 68 46 88 22
Fax +65 68 46 88 33
E-Mail:
Daniel.Lo@FIRSTTECH.com.sg

Südkorea / South Korea

ThyssenKrupp VDM Korea Co., Ltd.
#12 13, Hyundai Office B/D
9-4 Sunai-dong, Bundang-gu
Sungnam-si
Kyungido 463-020
Phone +82 (31) 711 15 83
Fax +82 (31) 717 15 83
E-Mail:
micho@vdmkorea.onnet21.com

Taiwan

Far East Alloy Corporation
2F-2, No. 29-1, Lane 169
Kang Ning St., Shih-Chih City
Taipai Hsien
Phone +886 (2) 26 95 30 33
Fax +886 (2) 26 95 07 66
E-Mail: sales@fea.com.tw

Asien / Asia**Thailand**

Sahakol Trading Co. Ltd.
128/113 9th FL, Payatai Plaza
Building
Payatai Road
Bangkok 10400
Phone +66 (2) 216 57 47- 8
Fax +66 (2) 216 57 21
E-Mail: sahakol@loxinfo.co.th

Vietnam

ThyssenKrupp AG
Representative Office Vietnam
Hanoi Office
Suite 503, 5th Floor
Hanoi Central Office Building
44B Ly Thuong Kiet Street
Hoan Kiem District
Hanoi
Phone +84 (4) 934 70 43
Fax +84 (4) 934 70 46
E-Mail:
doan@thyssenkrupp.com.vn

ThyssenKrupp AG
Representative Office Vietnam
Ho Chi Minh Office
Room 3 B08, 3rd Floor,
Saigon Trade Centre
37 Ton Duc Thang, District 1
Ho Chi Minh City

Phone +84 (8) 910 24 38
Fax +84 (8) 910 24 40
E-Mail: thyssenkrupp@hcm.vnn.vn

Volksrepublik China
Peoples Republic of China

ThyssenKrupp VDM Hongkong Ltd.
Beijing Representative Office
Unit 8A, 22/F. China Life Tower
No. 16 Chaoyangmenwai Avenue
Chaoyang District
Beijing 100020
Phone +86 (10) 85 25 29 99
Fax +86 (10) 85 25 21 61
E-Mail:
vdm.beijing@thyssenkrupp.com.cn

ThyssenKrupp VDM Hongkong Ltd.
Shanghai Representative Office
Unit 2009, 20/F. China Merchants
Tower
161 Lujiazui Dong Road, Pu Dong
Shanghai 200120
Phone +86 (21) 38 78 47 00
Fax +86 (21) 58 82 95 89
E-Mail:
vdm.shanghai@thyssenkrupp.com.cn

Asien / Asia**Volksrepublik China**
und Hong Kong

Peoples Republic of China and
Hong Kong
Fordley Development Ltd
Rm 705-707, Yu Sung Boon Building
107-111 Des Voeux Road Central
Hong Kong
Phone +852 25 41 00 00
Fax +852 28 54 19 42
E-Mail: desmond@fordley.com.hk

Australien / Australia

ThyssenKrupp VDM Australia Pty.
Ltd.
724 Springvale Road
P.O. Box 271
Mulgrave, Victoria 3170
Phone +61 (3) 95 61 13 11
Fax +61 (3) 95 61 44 65
E-Mail: jwilson@vdm.
thyssenkrupp.com.au

Impressum.

Imprint.

Drähte von ThyssenKrupp VDM. Elektronik.

Herausgeber:
ThyssenKrupp VDM GmbH
Marketing Services
Plettenberger Straße 2
58791 Werdohl
Postfach 18 20
58778 Werdohl
Telefon: (0 23 92) 55 - 0
Telefax: (0 23 92) 55 - 22 17
E-Mail: info@tks-vdm.thyssenkrupp.com
www.thyssenkruppvdm.com

Wire from ThyssenKrupp VDM. Electronics.

Publisher:
ThyssenKrupp VDM GmbH
Marketing Services
Plettenberger Strasse 2
58791 Werdohl
P. O. Box 18 20
58778 Werdohl
Germany
Phone: +49 (23 92) 55 - 0
Fax: +49 (23 92) 55 - 22 17
E-Mail: info@tks-vdm.thyssenkrupp.com
www.thyssenkruppvdm.com

Alle Angaben in dieser Druckschrift beruhen auf praktische Erfahrungen und Ergebnissen unserer Forschung und Entwicklung und entsprechen dem Stand bei Drucklegung.

Zwischenzeitliche Änderungen sind im Interesse einer laufenden Verbesserung und Weiterentwicklung unserer Werkstoffe möglich.

Unsere technischen Informationen erfolgen nach bestem Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

Lieferungen und Leistungen unterliegen ausschließlich unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

All the information in this brochure is based on practical experience and the results of our research and development work and was up-to-date at the time of printing.

Changes may have occurred in the meantime in the interest of constantly improving and further developing our materials.

Our technical information is supplied to the best of our knowledge, but no guarantee is given in respect thereof.

Our products and services are supplied solely in accordance with our General Conditions of Business.

Druckschrift N 585
Ausgabe Mai 2003

Publication no. N 585
Edition of May 2003

Geschäftsbereich Drähte

ThyssenKrupp VDM GmbH
Bärenstein 5
58791 Werdohl
Telefon: (0 23 92) 55-46 02
 (0 23 92) 55-46 27
Telefax: (0 23 92) 55-46 55

Wire Division

ThyssenKrupp VDM GmbH
Bärenstein 5
58791 Werdohl / Germany
Phone: +49 (23 92) 55-46 02
 +49 (23 92) 55-46 27
Fax: +49 (23 92) 55-46 55

Hauptverwaltung

ThyssenKrupp VDM GmbH
Postfach 1820
58778 Werdohl
Telefon: (0 23 92) 55-0
Telefax: (0 23 92) 55-22 17
E-Mail: info@tks-vdm.thyssenkrupp.com
www.thyssenkruppvdm.com

Head Office

ThyssenKrupp VDM GmbH
P.O. Box 1820
58778 Werdohl / Germany
Phone: +49 (23 92) 55-0
Fax: +49 (23 92) 55-22 17
E-Mail: info@tks-vdm.thyssenkrupp.com
www.thyssenkruppvdm.com

